Евроцемент

ООО «Петербургцемент»
Ломоносова ул., д. 25а
г.Сланцы, Ленинградская область, Россия, 188561
тел.:+7 (812) 960-11-00, 8-81374-72-400
факс: 8-81374-72-400
e-mail: info@eurocem.ru

ОБРАЗЕЦ

CE 1020

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5 ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ТР-RU.С102.В.00418/21
Срок действия с 15.12.2021г по 14.12.2022 г

С102

Класс прочности	32,5

Дата отгрузки 26.02.22 Партия № 36

Транспортное средство № С895626 69

Наименование показателя	Регламентированные значения согласно НД	Фактические значения
Физико-механические и химические показатели цемента		
Прочность цемента на сжатие в возрасте 7 суток, МПа	не менее 16	28.4
Прочность цемента на сжатие в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предшествующие 3 месяца)	не менее 32,5 не более 52,5	40.7
Начало схватывания, мин	не ранее 75	140
Нормальная густота цементного теста, %	не регламентируется	28.4
Равномерность изменения объема(расширение), мм	не более 10	1
Признаки ложного схватывания	не регламентируется	отсутствует
Содержание минеральной добавки(наименование), %	гранулированный шлак 6-20	16.71
Содержание оксида серы(VI) SO_3, %	не более 3.5	2.79
Содержание хлорид-иона Cl^-, %	не более 0.10	0.006
Массовая доля щелочных оксидов (Na_2O и K_2O) в пересчете на Na_2O, %	не регламентируется	1
Содержание специальных и технологических добавок, %	не более 1.0	
Химико-минералогические показатели клинкера		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5.0	1.15
Трехкальциевый силикат (C_3S), %	суммарное содержание не менее 67	76.0
Двухкальциевый силикат (C_2S), %		
Трехкальциевый алюминат (C_3A), %	не регламентируется	6.5
Четырехкальциевый алюмоферрит (C_4AF), %	не регламентируется	10.2
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния, %	не менее 2.0	3
Гарантия изготовителя о соответствие цемента требованиям стандарта 60 суток с даты отгрузки без доступа влаги		
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	95
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020 производства ООО «Петербургцемент» пожаро- и взрывобезопасен		
Дополнительная информация:		

ООО «ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ» ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Лицо ответственное за выдачу паспорта

М.П.

ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00418/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент»
(ООО «Петербургцемент»)
Россия, 188561, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 25а
ОГРН 1054700453587; ИНН 4713008017; тел.: +7 (813) 747-24-00; факс: +7 (813) 747-24-01
E-mail: Bulgakovaev@eurocem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент»
(ООО «Петербургцемент»)
Россия, 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод
ОГРН 1054700453587; ИНН 4713008017; тел.: +7 (813) 747-24-00; факс: +7 (813) 747-24-01
E-mail: Bulgakovaev@eurocem.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «ЦЕМИСКОН»
Номер записи в РАЛ № РОСС RU.0001.11СЛ02 от 01.10.2014 г.
Россия, 142101, Московская область, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15
ОГРН 1035007204011; ИНН 5036007104; тел. +7(495) 233-88-70, E-mail: cemiskon@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком (Ш) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий
(Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2020)
Выпускается по ГОСТ 31108-2020
код ОКПД 2: 23.51.12.112
код ТН ВЭД ЕАЭС: 2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 200-С-21 от 26.11.2021 г.
ИЦ «ЦЕМИСКОН», № РОСС RU.0001.21СЛ16 от 24.06.2015 г.
Протокола испытаний № 23209 от 01.11.2021 г.
ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
№ РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016 г.
Акта анализа состояния производства № 3-21 от 12.10.2021 г.
Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Процедура сертификации по ГОСТ Р 56836-2016. Гарантии изготовителя по ГОСТ 30515-2013 в части упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 15.12.2021 по 14.12.2022

Руководитель органа по сертификации — Подпись — Зайцев А.Е. (Фамилия И.О.)

Эксперт-аудитор — Подпись — Сивков С.П. (Фамилия И.О.)

ОБРАЗЕЦ

Евроцемент

ООО «Петербургцемент»
Ломоносова ул., д. 25а
г.Сланцы, Ленинградская область, Россия, 188561
тел.: +7 (812) 960-11-00, 8-81374-72-400
Факс: 8-81374-72-401
e-mail: info@eurocem.ru

СТР

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.С-RU.СД02.В.00419/21
СД02 Срок действия с 15.12.2021г по 14.12.2022г

Класс прочности	42,5

Дата отгрузки 26.02.22 Партия № 36

Транспортное средство № 536 94055, 536 40199

Наименование показателя	Регламентируемое значение по ГОСТ	Фактическое значение
Физико-механические и химические показатели цемента		
Прочность цемента на сжатие в возрасте 2 суток, МПа	не менее 10,0	32,9
Прочность цемента на сжатие в возрасте 28 суток (среднее значение за предшествующие 3 месяца), МПа	не менее 42,5 и не более 62,5	48,2
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца	не более 5,0	3,7
Начало схватывания, мин	не ранее 60	135
Нормальная густота цементного теста, %	не нормируется	30,0
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10,0	1,4
Признаки ложного схватывания	да/нет - при наличии, тип	нет
Содержание минеральной добавки (наименование), %	-	-
Содержание оксида серы (VI) SO_3, %	не более 3,5	3,44
Потери массы при прокаливании, %	не более 5,0	0,82
Нерастворимый остаток, %	не более 5,0	0,20
Содержание хлорид-ионов Cl^-, %	не более 0,1	0,020
Массовая доля щелочных оксидов (Na_2O и K_2O) в пересчете на Na_2O, %	не нормируется	1,16
Предел прочности при сжатии после ТВО, МПа	более 27,0	38,1
Группа по эффективности пропаривания		первая
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	3,33
Наименование и количество технологических добавок, % Интенсификатор помола МС- Гринлинт Про 02	не более 1,0	0,02
Химико-минералогические показатели клинкера		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	3,64
Трехкальциевый силикат (C3S), %	суммарное содержание не менее 67,0	61,0
Двухкальциевый силикат (C2S), %		13,8
Трехкальциевый алюминат (C3A), %	не нормируется	6,7
Четырехкальциевый алюмоферрит (C4AF), %	не нормируется	7,4
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния, %	не менее 2,0	3,1
Гарантия изготовителя - соответствие цемента требованиям стандарта 60 суток с даты отгрузки без доступа влаги		
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370, Бк/кг		84,0 ± 12,0
ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2020 производства ООО «Петербургцемент» пожаро- и взрывобезопасен		
Дополнительная информация:		

Лицо ответственное за выдачу паспорта М.П. Карпова М.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ» «ПСС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Абсолют» Для документов САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00419/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент»
(ООО «Петербургцемент»)
Россия, 188561, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 25а
ОГРН 1054700453587; ИНН 4713008017; тел.: +7 (813) 747-24-00; факс: +7 (813) 747-24-01
E-mail: Bulgakovaev@eurocem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент»
(ООО «Петербургцемент»)
Россия, 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод
ОГРН 1054700453587; ИНН 4713008017; тел.: +7 (813) 747-24-00; факс: +7 (813) 747-24-01
E-mail: Bulgakovaev@eurocem.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «ЦЕМИСКОН»
Номер записи в РАЛ № РОСС RU.0001.11СЛ02 от 01.10.2014 г.
Россия, 142101, Московская область, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15
ОГРН 1035007204011; ИНН 5036007104; тел. +7(495) 233-88-70, E-mail: cemiskon@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий
(Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)
Выпускается по ГОСТ 31108-2020
код ОКПД 2: 23.51.12.110
код ТН ВЭД ЕАЭС: 2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 30515-2013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 199-С-21 от 26.11.2021 г.
ИЦ «ЦЕМИСКОН», № РОСС RU.0001.21СЛ16 от 24.06.2015 г.
Протокола испытаний № 23208 от 01.11.2021 г.
ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
№ РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016 г.
Акта анализа состояния производства № 3-21 от 12.10.2021 г.
Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Процедура сертификации по ГОСТ Р 56836-2016. Гарантии изготовителя по ГОСТ 30515-2013 в части упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 15.12.2021 по 14.12.2022

Руководитель органа по сертификации _____ (Подпись) Зайцев А.Е. (Фамилия И.О.)

Эксперт-аудитор _____ (Подпись) Сивков С.П. (Фамилия И.О.)